

⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑰ Anmeldenummer: **80100255.1**

⑱ Anmeldetag: **21.01.80**

⑤① Int. Cl.³: **H 01 L 41/08, H 04 R 17/00,**
D 01 F 8/00, D 02 G 3/44,
D 01 D 5/24

③① Priorität: **24.01.79 DE 2902545**

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung: **06.08.80**
Patentblatt 80/16

⑦① Anmelder: **Akzo GmbH,**
Postfach 10 01 49 Kasinostrasse 19-23,
D-5600 Wuppertal-1 (DE)


⑧④ Benannte Vertragsstaaten: **AT CH FR GB IT NL**

⑦② Erfinder: **Bülle, Wolfgang, Am Walde 7,**
D-5600 Wuppertal 1 (DE)
Erfinder: **Tilgner, Hans-Georg, Dr. Dipl.-Chem.,**
Lübeckerstrasse 28, D-4330 Mülheim (DE)

⑤④ **Faden mit Leitschichten und dessen Verwendung.**

⑤⑦ Faden aus synthetischen Polymeren, dass er im Querschnitt über die Fadenlaufrichtung aus mindestens drei Schichten aufgebaut ist, wovon mindestens zwei Schichten (1, 3) elektrisch leitend sind und wenigstens eine zwischen den leitenden Schichten liegende Schicht (4) aus einem elektrisch isolierenden synthetischen Polymeren besteht.

Der Faden wird für elektrische Bauteile wie Kondensatoren, elektroakustische Wandlerysteme, zu piezoelektrischen Sensoren, zu flexiblen Hohlleitern und Topfkreisen für den SHF-Bereich eingesetzt.



EP 0 013 952 A1

Faden mit Leitschichten
und dessen Verwendung

A k z o GmbH

Wuppertal

. . .

Die Erfindung betrifft einen Faden aus synthetischen Polymeren.

Es ist bekannt, daß ein Gebilde, welches aus zwei elektrisch leitenden Platten, die durch ein Dielektrikum voneinander isoliert sind, eine definierte elektrische Kapazität aufweist, und somit einen Kondensator bildet. Gut bekannt sind Wickelkondensatoren aus Kunststoff-Folien mit Belägen aus Metallfolie, oder Metallbeläge, die unmittelbar auf die Kunststoff-Folien aufgedampft sind. Derartige Folien werden gewickelt und bilden anschließend den Kondensator.

Es ist auch bekannt, daß piezoelektrische Kunststoff-Folien die mit leitenden Belägen versehen sind sich hervorragend für elektroakustische Wandler eignen, und sich inzwischen

für Mikrofone, Tonabnehmer, Hochtonlautsprecher bewährt haben. Beschrieben sind derartige elektroakustische Wandler beispielsweise in der BE-PS 858 882, den DE-OS 26 23 930 und 27 42 133, sowie der US-PS 40 64 375.

Die Folien müssen sowohl für die Anwendung als Kondensatoren als auch zu elektroakustischen Wandlern sehr mühsam und sorgfältig verarbeitet und gewickelt werden. Für Miniaturbauteile lassen sich die Folien nur schwierig rationell vorbereiten und verarbeiten. Außerdem müssen trotz aller Sorgfalt in der Produktion, große Abweichungen von den Normdaten in Kauf genommen werden.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, diese genannten Nachteile zu überwinden und Materialien zur Verfügung zu stellen, die die Anwendungsmöglichkeiten noch erweitern.

Gelöst wird diese Aufgabe durch einen Faden aus synthetischen Polymeren, der dadurch gekennzeichnet ist, daß er im Querschnitt über die Fadenlaufrichtung aus mindestens drei Schichten aufgebaut ist, wovon mindestens zwei Schichten elektrisch leitend und wenigstens eine zwischen den leitenden Schichten liegende Schicht aus einem elektrisch isolierenden synthetischen Polymeren besteht. Vorzugsweise sind die elektrisch leitenden Schichten mit elektrischen Anschlüssen versehen.

In einer Ausführungsform der Erfindung besteht der Faden aus wenigstens drei zueinander parallelen Schichten, wie er schematisch in Figur 8 dargestellt ist. Vorzugsweise sind jedoch die Schichten konzentrisch angeordnet und die

äußere elektrisch leitende Schicht erstreckt sich über den ganzen Umfang. Kern-Mantel-Bikomponentenfäden sind bereits in großer Vielfalt zu verschiedenen Zwecken hergestellt worden. Unter anderem sind auch bereits Kern-Mantel-Bikomponentenfäden mit einem elektrisch leitenden Kern hergestellt worden, wie sie beispielsweise in der GB-PS 816 965, der US-PS 30 03 223 und der DE-OS 23 37 103 beschrieben werden. Der erfindungsgemäße Faden kann nach analogen Spinnverfahren oder anderen Verfahren, wie sie in großer Zahl im Stande der Technik beschrieben sind, hergestellt werden. Wesentlich ist jedoch, daß dabei oder in einer nachgestalteten Verfahrensstufe, die elektrisch leitfähigen Schichten erzeugt werden. Beispielsweise können zur Haftungsvermittlung für galvanische Überzüge beim Spinnprozeß zusätzlich dünne Zwischenschichten aus Polymer-Metallpulver-Gemischen extrudiert werden, wobei dann entsprechende, bekannte Mehrkomponentendüsen mit mehreren konzentrischen Ringschlitzten verwendet werden, denen die unterschiedlichen Schmelzströme zugeführt werden. Geeignete Vorrichtungen beschreibt die NL-OS 67 12 909.

Insbesondere dann, wenn dem erfindungsgemäßen Faden piezoelektrische Eigenschaften durch eine Nachbehandlung des Polymeren vermittelt werden sollen, ist es sinnvoll, daß die Kernkomponente kompressibel ist. Eine geeignete Ausführungsform besteht darin, als Kernkomponente eine elektrisch leitende hochviskose Flüssigkeit mit darin dispergierten Metall- und/oder Ruß- und/oder Graphitteilchen einzusetzen. Geeignete hochviskose Flüssigkeiten sind beispielsweise Cis- und Trans- Polyacethylene mit relativ geringem Molekulargewicht, die gegebenenfalls einen geringen Anteil Jod

oder Arsenpentachlorid enthalten.

Eine besonders bevorzugte Ausführungsform der Erfindung besteht darin, daß der Faden ein im Fadenquerschnitt aus mindestens drei Schichten aufgebauter Hohlfa den ist. Die Herstellung der im Inneren des Hohlfadens liegenden elektrisch leitenden Schicht kann so erfolgen, daß beim Extrudieren des Hohlfadens eine Mehrkomponentenhohlfa dendüse verwendet wird und mit dem isolierenden Polymeren gemeinsam eine Zwischenschicht aus einem Polymer-Metallpulver-Gemisch koextrudiert wird. In den Hohlraum wird durch ein durch die Spinddüsenöffnung durchgeführtes Rohr in einem ausreichenden Abstand von der Austrittsstelle des frisch gesponnenen Fadens eine Lösung zur chemischen Abscheidung von Kupfer oder Nickel in den Hohlraum des Fadens gespritzt, durch die während der Nachbehandlung des Fadens eine vollständige Bedeckung der Lumenwandfläche mit dem Metall erfolgt.

Falls es erforderlich ist, kann diese Metallschicht nach Aufteilung des Fadens in geeignete Abschnitte und Austausch der Hohlraumflüssigkeit durch ein galvanisches Bad mit einem weiteren Metallüberzug durch galvanische Abscheidung verstärkt werden.

Diese galvanische Abscheidung kann gleichzeitig mit der Abscheidung der elektrisch leitenden äußeren Schicht erfolgen. Zur Haftverbesserung ist es vorteilhaft, wenn auch außen eine dünne Außenschicht eines Polymer-Metallpulver-Gemisches koextrudiert wird.

Der Faden gemäß der Erfindung wird nach den für die Herstellung von synthetischen Fäden bekannten Technologien her-

gestellt. Die Fadendurchmesser entsprechen auch den von dort bekannten Abmessungen von ca. 10 μ m bis zu etwa 3 mm. Vorzugsweise liegen die Fadendurchmesser jedoch zwischen 50 und 1.000 μ m. Typische Fadendurchmesser sind 180 μ m, 250 μ m und 450 μ m. Bei Hohlfäden beträgt die Wandstärke im allgemeinen 1/8 bis 1/20 des Fadendurchmessers. Typisch sind hier Wandstärken von 10 bis 100 μ m.

Der erfindungsgemäße Faden muß aus mindestens drei Schichten aufgebaut sein, kann aber auch zusätzliche Schichten aufweisen, wo dieses zweckmäßig und sinnvoll erscheint. In vielen Fällen wird der Faden mit Zwischenschichten zur Erhöhung der Haftung der elektrisch leitenden Schichten hergestellt. Diese Zwischenschichten enthalten im allgemeinen Metallpulver zur Erhöhung der Leitfähigkeit der Zwischenschicht, die aber zu gering ist, als daß die Zwischenschicht bereits als Kontaktschicht gelten könnte. In vielen Fällen ist es sinnvoll, den Faden außen mit einer isolierenden Schutzschicht zu versehen, während die übrigen Schichten mit Ausnahme der Kontaktschichten im allgemeinen bei der Fadenbildung erzeugt werden, wird die Schutzschicht erst nach Fertigstellung des übrigen Fadens aufgebracht.

Die elektrisch isolierende Schicht zwischen den Kontaktschichten kann selbst aus mehreren isolierenden Schichten, beispielsweise aus unterschiedlichen Polymeren bestehen. Durch eine solche Ausbildung des Erfindungsgegenstandes können Eigenschaften der Polymeren in stärkerem Maße miteinander kombiniert, beispielsweise gute Piezoelektrizität des einen Polymeren mit mechanischen Eigenschaften des anderen Polymeren, zur Wirkung kommen.

Der erfindungsgemäße Faden läßt sich auf üblichen Textilmaschinen verarbeiten (Spulen, Zwirnen etc.). Gewebe, Gewirke und Stücke können beispielsweise zugleich dekorative Verkleidung und technisch funktionelles Teil, beispielsweise eine Schallwand bilden.

Besondere Ausführungsformen ergeben sich dadurch, daß der erfindungsgemäße Faden vom Kreisquerschnitt abweicht. Beispiele für solche, von der Kreisform abweichende Fadenquerschnitte, von Hohlfäden sind in den Figuren 3 bis 5 dargestellt.

Als Polymere sind für den erfindungsgemäßen Faden alle Polymeren geeignet, die aus der Schmelze und/oder aus Lösungen zu Fäden verformbar sind und eine hohe Dielektrizitätskonstante aufweisen. Es können beispielsweise Polyamide, einschließlich der aromatischen Polyamide, Polyester, insbesondere Polyalkylenterephthalate, Polycarbonate, Polyvinylidenfluorid, Polyurethane, Polyphosphazene als synthetisches Polymer für die isolierende Zwischenschicht eingesetzt werden.

Vorteilhaft, insbesondere im Hinblick auf die Auslösung von piezoelektrischen Eigenschaften, soll das elektrisch isolierende synthetische Polymere mindestens teilweise kristallisierbar sein. Nicht nur im Hinblick auf die piezoelektrischen Eigenschaften soll das Polymere molekular orientierbar sein. Durch die molekulare Orientierung werden die mechanischen Eigenschaften des erfindungsgemäßen Fadens wesentlich verbessert.

Es ist bekannt, daß die überwiegende Zahl der zuvor beispiel-

haft aufgezählten Polymeren, insbesondere, wenn sie zumindestens teilweise kristallisierbar sind, bei Einwirkung einer Gleichspannung bei erhöhter Temperatur bleibende piezoelektrische Eigenschaften erhalten. Ein auf das Polymere ausgeübter Druck erzeugt elektrische Impulse, die durch die Leitschichten aufgenommen und weitergeleitet werden. Legt man Wechselspannungen an die Leitschichten an, dann wird das Polymere in Schwingungen versetzt.

Methoden, nach denen Polymeren piezoelektrische Eigenschaften vermittelt werden, sind bereits beschrieben worden und auch auf Polymerfolien in größerem Maßstab angewendet worden. Hier können beispielsweise die NL-OS 71 13 160 und die DE-OS 27 19 881 genannt werden.

Der erfindungsgemäße Faden kann mit geeigneten Abmessungen als Kondensator eingesetzt werden, wenn jeweils die innere und die äußere elektrisch leitende Schicht mit einem Anschluß versehen werden.

Die Kapazität des Kondensators ergibt sich aus den gewählten Abmessungen und läßt sich nach der Formel

$$C = 0,0885 \cdot \epsilon \cdot \frac{A}{d}$$

berechnen, worin C die Kapazität des Kondensators in pF, ϵ die relative Dielektrizitätskonstante der die isolierende Zwischenschicht bildenden synthetischen Polymeren und d die Dicke dieser Zwischenschicht in cm ist.

A ist für die Oberfläche des für den Kondensator in Betracht kommenden Fadenabschnittes in cm^2 .

Bei einem Kern-Mantel-Faden mit einem elektrisch leitenden Kern kann dieser Kern mit einer genau bestimmten spezifischen Leitfähigkeit durch Mischung von Ruß und/oder Metallpulver mit geeigneten Polymeren hergestellt werden.

Ein derartiger Kondensator weist dann an der inneren Kontaktstelle dadurch gleichzeitig einen definierten elektrischen Widerstand auf, so daß Kondensatoren entstehen, die sehr platzsparend gleich als RC - Glieder in elektronische Schaltungen eingebaut werden können.

Der erfindungsgemäße Faden läßt sich ohne Einschränkung auf Textilmaschinen verarbeiten, woraus sich zahlreiche weitere vorteilhafte Möglichkeiten ergeben.

Insbesondere für Bauteile mit kleiner Kapazität, mit besonders kleinen Abmessungen, wie sie für hohe und höchste Ansprüche erwünscht sind, läßt sich der erfindungsgemäße Faden hervorragend verwenden.

Erfindungsgemäß läßt sich der Faden gemäß der Erfindung der piezoelektrische Eigenschaften aufweist, zu elektroakustischen Wandler-Systemen verwenden.

Flachmembranen haben sich hier bereits bewährt, bringen jedoch beim Einbau zahlreiche Schwierigkeiten mit sich. Vorteilhaft ist es, dazu erfindungsgemäße Hohlfäden einzusetzen, die sich zu Mikrofonen, Lautsprechern, Telefonkapseln und

und Kopfhörern mit gleichbleibenden und guten technischen Daten, wie beispielsweise Übertragungsbereich, Frequenzgang und Empfindlichkeit herstellen lassen. Wandler Systeme mit dem erfindungsgemäßen Faden weisen vor allem einen geringen Klirrfaktor auf und sind auch bei tieferen Hörfrequenzen einsetzbar. Für Tonabnehmersysteme sind vor allem auch Hohlfäden einsetzbar, die eine von der Kreisform abweichende Querschnittsform aufweisen, wie sie in den Figuren 3 bis 5 dargestellt sind.

Der erfindungsgemäße Faden kann, wenn ihm durch Polarisation im Gleichspannungsfeld piezoelektrische Eigenschaften vermittelt wurden, erfindungsgemäß auch zu piezoelektrischen Sensoren auf mechanische Beanspruchungen verwendet werden. Hierzu ist z.B. die in Figur 6 und 7 dargestellte Querschnittsform geeignet. Entsprechende erfindungsgemäße Fäden können beispielsweise in Gewebe oder Gewirke als Meßsonden eingewebt werden. Der erfindungsgemäße Faden kann auch in einer Sportfechtwaffe als Sensor eingesetzt werden, um die elektrischen Impulse für die Trefferanzeige zu gewinnen. Ferner lassen sich mit dem erfindungsgemäßen Faden Sensorschalter herstellen.

Der erfindungsgemäße Faden ist als Hohlfaden mit genau kreisförmigen Querschnitten hervorragend als flexibler Hohlleiter für die Übertragung höchster Frequenzen geeignet, da er durch die Spinntechnik in so geringen Querabmessungen herstellbar ist, daß der Radius des Hohlraumquerschnittes klein gegenüber der Wellenlänge selbst bei höchsten Frequenzen bleibt. Der erfindungsgemäße Hohlfaden läßt sich ohne Schwierigkeit mit einem Radius des Hohlraumquerschnittes von 30 μm herstellen.

Aus diesen geringen Abmessungen des Hohlraumquerschnittes ergibt sich auch die Verwendung des erfindungsgemäßen Fadens für Topfkreise im Bereich höchster Frequenzen (bis in den hohen Gigaherzbereich hinein).

In den Figuren 1 bis 8 sind Fadenquerschnitte dargestellt, die beispielsweise der erfindungsgemäße Faden aufweisen kann.

Mit 1 wird jeweils die innere elektrisch leitende Schicht bezeichnet, sofern Hohlfäden dargestellt sind, ist der Hohlraum mit 2 bezeichnet, während 3 die äußere elektrisch leitende Schicht ist. Die dazwischen liegende Schicht aus einem elektrisch isolierenden synthetischen Polymeren ist mit 4 bezeichnet worden.

Im einzelnen zeigt die Figur 1 einen Mehrkomponentenfaden vom Kern-Mantel-Typ mit einer elektrisch leitenden Kernkomponente und einer sich über den ganzen Umfang erstreckenden elektrisch leitenden äußeren Schicht.

Figur 2 zeigt einen Hohlfaden, wobei die Größenverhältnisse bewußt wegen der größeren Klarheit in den Abmessungen nicht maßstabsgerecht gezeichnet sind, der genau kreisförmige Querschnitt aufweist.

In den Figuren 3 bis 5 sind Hohlfadenquerschnitte - ebenfalls nicht maßstabsgerecht - mit von der Kreisform abweichenden Querschnittsformen dargestellt.

In Figur 6 ist ein Hohlfaden mit kreisförmigem Querschnitt dargestellt, wobei äußere Begrenzung und Lumenbegrenzung exzentrisch sind. Daraus ergeben sich regelmäßig unterschiedliche Wandstärken, die bei elektroakustischen Wandlern zu besonderen Abstrahlungs- und Frequenzgangeinflüssen führen.

Figur 7 zeigt eine Hohlfadenquerschnittsform, die von der Kreisform abweicht und bei der die Wandstärke über den Umfang nicht konstant ist.

Figur 8 zeigt einen Faden, bei dem die innere und äußere elektrisch leitende Schicht jeweils am Fadenumfang liegen, wobei sich die elektrisch leitenden Schichten nur über einen Teil des Umfanges erstrecken.

Patentansprüche

1. Faden aus synthetischen Polymeren, dadurch gekennzeichnet, daß er im Querschnitt über die Fadenlaufrichtung aus mindestens drei Schichten aufgebaut ist, wovon mindestens zwei Schichten elektrisch leitend sind und wenigstens eine zwischen den leitenden Schichten liegende Schicht aus einem elektrisch isolierenden synthetischen Polymeren besteht.
2. Faden nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrisch leitenden Schichten mit elektrischen Anschlüssen versehen sind.
3. Faden nach den Ansprüchen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß die äußere elektrisch leitende Schicht sich über den ganzen Umfang erstreckt.
4. Faden nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Faden ein Mehrkomponentenfaden vom Kern-Mantel-Typ mit einer elektrisch leitenden Kernkomponente und einer elektrisch leitenden Oberfläche ist.
5. Faden nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Kernkomponente kompressibel ist.
6. Faden nach den Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Kernkomponente eine elektrisch leitende, hochviskose Flüssigkeit mit darin dispergierten Metall-

und/oder Ruß- und/oder Graphitteilchen ist.

7. Faden nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Faden ein im Fadenquerschnitt aus mindestens drei Schichten aufgebauter Hohl-faden ist.
8. Faden nach den Ansprüchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das elektrisch isolierende synthetische Polymere mindestens teilweise kristallisierbar ist:
9. Faden nach den Ansprüchen 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das elektrisch isolierende synthetische Polymere molekular orientierbar ist.
10. Faden nach den Ansprüchen 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Faden piezoelektrische Eigenschaften aufweist.
11. Verwendung des Fadens nach den Ansprüchen 1 bis 10, zu Kondensatoren für elektrische Bauteile.
12. Verwendung des Fadens nach den Ansprüchen 1 bis 10, zu elektroakustischen Wandler-systemen.
13. Verwendung des Fadens nach den Ansprüchen 1 bis 10, zu piezoelektrischen Sensoren auf mechanische Beanspruchungen.
14. Verwendung des Fadens nach den Ansprüchen 7 bis 9, zu flexiblen Hohlleitern.

0013952

- 14 -

15. Verwendung des Fadens nach den Ansprüchen 7 bis 9,
zu Topfkreisen für höchste Frequenzen.

- 15 -




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

3/3




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0013952
Nummer der Anmeldung

EP 80 10 0255

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl. 3)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
	<u>US - A - 4 045 949</u> (G.A. PATON et al.) * Ansprüche *	1	H 01 L 41/08 H 04 R 17/00 D 01 F 8/00 D 02 G 3/44 D 01 D 5/24
	--		
	<u>DE - A - 1 710 628</u> (KANEGAFUCHI BOSEKI) * Ansprüche; Figuren 2,3; Seite 27, Zeilen 14-25 *	1	
	--		
	<u>AT - B - 336 765</u> (LUREX) * Ansprüche; Figuren 1-4 *	1	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 3) H 01 L 41/08 H 04 R 17/00 D 01 F 8/00 D 01 D 5/24 5/32 5/34 5/36 D 02 G 3/44
A	<u>FR - A - 1 203 493</u> (PHILIPS)		
A	<u>DE - A - 756 697</u> (ZEISS IKON)		

			KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: kollidierende Anmeldung D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
Den Haag	07-05-1980	VAN GOETHEM	

THIS PAGE BLANK (USPTO)